

BauderPIR FA

Műszaki adatlap

Termékleírás:	Poliuretán keményhab tábla DIN EN 13165 szerint			
Alkalmazási terület:	Nagyablás hőszigetelés a vízszigetelő réteg alá			
Felület	felül:	Alumínium		
	alul:	Alumínium		
Élképzés	Horony			
Termék besorolási kód	PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/Y)120-TR40			
Megfelelőségi nyilatkozat	Z-23.15- 1432			
Termékszámok	60 mm vtg.	4519 0060	160 mm vtg.	4519 0160
	80 mm vtg.	4519 0080	180 mm vtg.	4519 0180
	100 mm vtg.	4519 0100	200 mm vtg.	4519 0200
	120 mm vtg.	4519 0120	220 mm vtg.	4519 0220
	140 mm vtg.	4519 0140	240 mm vtg.	4519 0240

Tulajdonságok	Vizsg. eljárás	ME	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 822	mm	2400
Szélesség	DIN EN 822	mm	1200
Vastagság	DIN EN 823	mm	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 240
Tűzállóság	DIN EN 13501 - 1	-	E osztály (B2 osztály DIN 4102- 1)
Nyomószilárdság	DIN EN 826	kPa	≥ 120
Hővezetési tényező(λ) mért érték (D)	DIN 4108-4	W/mK	0,024 < 80 mm 0,023 ≥ 80 mm
Hővezetési osztály (WLS) (D)	-		024 < 80 mm 023 ≥ 80 mm
Hővezetési tényező(λ) (EU)	EN 13165	W/mK	0,022
Alkalmazási javaslat	DIN 4108-10	-	DAA dh, DEO dh
Vízfelvevő képesség	DIN EN 12087	térfogat %	max. 3
PIR kód			> 250



Minősítés reg. szám. : 0751 FIW München
DIN EN 13165



Minősítés helye ÜGPU, Ü048
Mef.nyil. Z-23.15-1432

