

H 71031

BÜSSCHERIT HV 25

Büsscher & Hoffmann GmbH
 Dach- und Abdichtungssysteme
 Gewerbegebiet Fabrikstraße
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
 Fax: +43 (7223) 823 23-42
 E-Mail: office@bueho.at
 Web: www.bueho.at

Termék:	Oldószermentes bitumenes kellősítő (emulzió) Vízrel higítható, száradás vízálló
Követelmény:	ÖNORM B 7209:2002 5.5.2.1 (2)
Tulajdonságok:	Hidegen feldolgozható, oldószermentes, nem gyúlékony
Alkalmazási terület:	Kellősítő és tapadást növelő anyag betonra, könnyűbetonra, kihézagolt falazatra, cementvakolatra vagy fém aljzatszerkezetre. Fedő réteg tető- és épületszigetelésekhez.
Felhasználás:	Ecsettel vagy hengerrel a teljes felületre kell felhordani. Bedolgozási hőmérséklet +5° C felett. A felület legyen kellően szilárd, tiszta és száraz. Több réteg felhordása esetén az előző rétegek teljesen teljesen kikeményedetteknek, száraznak kell lennie.
Anyagszükséglet:	0,3-0,5 l/m ² rétegenként az aljzattól függően
Száradási idő:	6 - 12 óra az aljzattól és hőmérséklettől függően
Tárolás:	Lezárt, bontatlan állapotban 2 évig tárolható hűvös, de fagymentes helyen.
Megjegyzés:	Felhasználható beltérben és rosszul szellőző helyeken. A frissen felhordott bevonat erős eső hatására lemosódhat.
Csomagolás:	12 kanna raklaponként, vagyis 12 x 25 kg = 300 kg raklaponként

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálási mód / Minősítés	Egység	Érték
Bedolgozási idő (4 mm 25 °C-on)	EN 1286-2	s	90
Bitumen tartalom	EN 13358	%	≤50
Lágyuláspont	EN 1427	°C	≥47
Penetráció	EN 1426	mm/10	≤85
Fajlagos tömeg		g/ml	1,0

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Raktározási tulajdonságok: A kannákat lezárt állapotban fagymentes helyen tároljuk.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.