



Műszaki adatlap  
Cikksz.: 2828



# Flüssige Folie

Hengerelhető, vízálló, vízszigetelő folyékony fólia, diszperziós alapon.

Vizsgálati bizonyítvány: Säuerfliesner-Vereinigung e. V B 67 műszaki adatlapja




Vizes alapú



Beltéri



Repedésáthidaló



Feldolgozható hőmérséklet



Ecsetelés/hengerlés



Felhordható össz mennyiség



Fagymentesen és hűvösen tárolni/ nedveségtől óvni/ göngyölegget lezárni



Tárolható

## Felhasználási terület

Beltéri fürdő, zuhanyzó, konyhai stb. helyiség falazat és padozat, vízszigetelésére használható. Alkalmazható nedvességre érzékeny és nedvszívó alapfelületen, pl. gipszes építőanyagban, ásványi nedvszívó felületen, pl. esztrichen, cementvakolaton, pórusos betonon, mészhomok téglán.

## Terméktulajdonságok

A Remmers Flüssig Folie felhordása után egy vízzáró polimer-réteggé válik vulkanizálódik és használható alapréteggént kerámia csempek és lapok alatt, pl. fürdő területen. A megkötött réteg repedésáthidaló, még az utólag fellépő repedéseknel is, 1 mm vastagságnál kb. 0,5 mm a repedésáthidaló képessége.

## Alapfelület

A felületnek tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie. A kitéréseket megfelelő habarccsal ki kell tölteni. A kiugró részeket le kell vésni, az erősen tapadó diszperziós festékbevonat maradhat. Öreg alkidgyanta festéket maradéktalanul el kell távolítani. Bitumenes szigeteléssel nem fér össze a Remmers Flüssige Folie vízszigetelés.

## Terméklejelmzők

Kötőanyag:	sztiro akrilát-diszperzió
Töltőanyagok:	2különböző töltőanyagok kombinációja
Sűrűség:	1,45 g/ml
Nedves filmréteg vastagság rétegenként:	kb. 0,5 mm
Kiszellőztetési idő 1.réteg:	kb. 3 óra
Kiszellőztetési idő 2.réteg:	kb. 20 óra

Feltétlen szükséges az alapfelületet alapozni Remmers Tiefgrund W-el.

## Feldolgozás

A Remmers Flüssige Folie megfelelő szerszámmal felhordható (henger, széles ecset), az aljzat teljes felületén - amennyiben szükséges - a csatlakozó fuga területén vagy csőátvezetéseknel a még nedves első rétegbe előre leszábott vízzáró fóliát be kell ágyazni.

A kiszellőztetési idő lejártá után a második réteget kell felhordani teljes fedéssel. A mindkét réteg teljes kiszáradása után lehet a burkolatot közvetlenül Remmers Flexkleber (cikksz. 2849) rugalmas csemperagasztóval felragasztani.

## Tudnivalók

A Remmers Flüssige Folie vízszigetelés nem alkalmazható víznyomás és víz alatti szigetelésként.

A megadott termékjellemző értékek normális klímafeltételekre vonatkoznak, 23°C és 50 % relatív légnedvesség.

## Munkaeszközök/tisztításuk

Ecset, felületi lehúzó, henger.

A munkaeszközök és a diszperzió kifröccsenések tisztíthatók friss állapotban vízzel.

## Kiszérelés, anyagszükséglet, tárolás

### Kiszérelés:

7 ill. 20 kg-os műanyag göngyölegben.

### Anyagszükséglet:

Az első réteghez 400 g/m<sup>2</sup>-ig alapfelülettől és a beágyazott szigetelő fóliától függ. További rétegekhez kb. 250 g/m<sup>2</sup>.

### Tárolás:

Zárt eredeti göngyölegben, hűvös, fagymentes helyen minimum 12 hónap.

## **Biztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés és ártalmatlanítás**

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és ártalmatlanításra, környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.