

LASSELSBERGER - KNAUF



PROFILFIX RÖGZÍTŐHABARCS

Cikkszám: K00618111

Tulajdonságok:

- > 3 N/mm² nyomószilárdság
- 1,2 mm-es max. szemcseméret
- 5-30 mm rétegvastagság

Előnyök:

- profilok rögzítéséhez
- nedves környezetben is alkalmazható
- felújító vakolatokhoz is alkalmazható
- gyorskötésű
- gipszmentes
- jól alakítható



A ProfilFix rögzítőhabarcs gyárilag előkevert ragasztóhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Különleges, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A ProfilFix rögzítőhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak szerelvényezési munkáinál használható. Alkalmos sarokvédő-, vakoló- és vezetősínek, tágulási profilok és elektromos vezetékek csöveinek, elosztó dobozainak rögzítésére. A gyors megszilárdulás lehetővé teszi a rögzített élvédők és vezetősínek rövid időn belül történő bevakolását. Kül- és beltérben, vizes helyiségekben, pincében, mosodában, üzemi rendeltetésű konyhákban is felhasználható. Alkalmos a felújító és szárító vakolatokkal ellátott falazatokhoz is.

MŰSZAKI ADATOK:	
nyomószilárdság:	> 3 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>1 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,5 N/mm ²
rétegvastagság:	5-30 mm
anyagszükséglet:	kb. 2-6 kg/m ²
max. szemcseméret:	1,2 mm
keverővíz:	1 kg száraz porkeverékhez kb. 0,25 liter víz szükséges
bedolgozási idő:	kb. 10 perc
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.
kötőanyag:	gyorskötésű cement
cikkszám:	K00618111
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a ProfilFix felhordását megelőző műveletek:

A ProfilFix rögzítőhabarcsot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por-, szennyeződés- és kivirágzás mentesek.

A ProfilFix feldolgozása:

A ProfilFix rögzítőhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet kézzel vagy keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva). A csomómentesre kevert anyagot pontszerűen hordjuk fel a kívánt vastagságban, majd felhelyezzük a vezetősínt vagy egyéb rögzítendő tárgyat. A kitüremkedő felesleges anyagot kőműveskanállal a rögzítendő tárgy mellé simítjuk. Felhordása +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos anyag-szükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapvakolat: Premium, MP 501 I, MP Leicht A, HP Leicht A
Vakolat profilok: Vezetősín, Sarokvédő sín

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.



PROFILFIX BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

5-10 perc

Műveleti idő: 15 perc

Bedolgozhatósági idő*

30 perc

*a bekeveréstől számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

WALL
system