

Colorol LB-KNAUF díszítő és lábazati vakolat



Előnyök:

- Kültéri lábazatra
- Széles színválaszték
- Jó ellenálóképesség külső hatásokkal szemben

Kötőanyag: vizes műanyag diszperzió

Cikkszám:
8271**

TERMÉKTÍPUS:

Gyárilag készre kevert, vizes műgyanta diszperzió kötőanyagú, dekoratív vékonyvakolat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Vakolt falfelületekre, sima betonokra lehet felhordani. Kiválóan alkalmas lábazatok, lépcsőházak, erősebben igénybe vett beltéri falak (pl. iskolák, kórházak stb.) díszítésére.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben:

A bevonandó felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek, valamint megfelelő szilárdságúnak kell lennie. Az előkészítő javításokat lehetőleg cement kötésű anyaggal végezzük el. A málló-, penészes, vagy tapétaragasztó maradványos festék- vagy vakolatrészeket teljesen el kell távolítani. Alapozásra használjunk Putzgrund-ot.

Feldolgozása:

Használat előtt alaposan keverjük fel az anyagot és kétszeres szemcse nagyságban rozsdamentes simítóval hordjuk fel. Rövid ideig történő várakozás után simítsuk el egyenletesen. A megfelelő struktúra kialakítása érdekében ne simítsuk túl sokáig a díszítő vakolatot. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, esőben, fagyban és erős szélben, mert ilyen feltételek között a felhordási és száradási idő alatt repedések keletkezhetnek. Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel mossuk el.

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott.

Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

MŰSZAKI ADATOK:

Sűrűség: 1,6 kg/l

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²

Száradási idő: 12 óra

Hígítás: max. 2% vízzel

Csomagolás:

15 kg-os műanyag vödörökben

Raktározás:

A jól lezárt vödörök hűvös, fagymentes helyen tárolhatók a gyártástól számított max. 6 hónapig

COLOROL BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

1-5 perc

Műveleti idő: 5-20 perc

Száradás*: 12 óra

védelem: kb. 1 nap

*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)