

WTA Eurosan VS LB-KNAUF WTA Eurosan gúzóló

Előnyök:

- Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
- Jó tapadást biztosít
- Szulfátálló
- Hidrofób tulajdonságú
- Nagy szilárdságú
- Nagy szemcseméretű

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötőanyag: szulfátálló cement



Cikkszám:
551101

HABARCSTÍPUS:

A WTA Eurosan VS gúzóló gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Szulfátálló cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A WTA Eurosan VS gúzóló küli- és beltéri, vizes, sóterhelt falazatok alapvakolás előtti, tapadást javító előfröcskölő anyaga. Alkalmas az Eurosan felújító és javító, szárító vakolatok felhordása előtti felület előkészítésre. Alkalmazásával a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a WTA Eurosan VS felhordását megelőző műveletek:

A WTA Eurosan VS gúzólot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen, majd érdesre le kell húzni. Felhordását megelőzően a falfelületet a falazat nedvességtartalmától függően Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozóval (talajszint felett) vagy Eurosan W vízeloszlító alapozóval (talajszint alatt) kell előkezelní.

A WTA Eurosan VS feldolgozása:

A WTA Eurosan VS gúzólot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben kb. 5 perc. Felhordása hagyományos kőművesszerszámokkal (kőművesserpényvel), hálózatosan, a felület 50%-os borítottságával, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott felhordani.

Fontos tudnivalók!

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 4 mm

Nyomószilárdság : >15 N/mm²

Tapadószilárdság: >0,2 N/mm²

Hajlítószilárdság: >3 N/mm²

Páradiffúziós ellenállási szám (μ): kb. 25

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m²

Keverővíz: kb. 7 l/zsák

Bedolgozási idő: kb. 30 perc

Csomagolás:

40 kg-os papírszakokban
1,2 tonna EUR raklapon,
zsugorfóliázva

Raktározás:

Száraz, fedett helyen, bontatlan
eredeti csomagolásban
max. 12 hónapig.

WTA EUROSAN VS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés*

5+5+2 perc

Műveleti idő: folyamatos

Bedolgozhatósági idő**

30 perc

Száradás*: 1 nap**

védelem: kb. 1 nap

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés,
a bekeveréstől számítva, *a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)