

## SiliconTOP LB-KNAUF szilikon homlokzathfesték

### Előnyök:

- Jó ellenállókéesség környezeti hatásokkal szemben
- Páraáteresztő
- Széles színválaszték

**Kötőanyag:** szilikongyanta  
műanyag diszperzió



**Cikkszám:**  
**8884\*\*\*\*, 8883\*\*\*\***

### FESTÉKTÍPUS:

A SiliconTOP homlokzathfesték szilikongyanta kötőanyaggal készült, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő homlokzathfesték.

Tulajdonságok: vízlepergető (nedvesítési szög > 130°), lélegző, fokozottan víztaszító időjárásálló, alkáliálló, ellenálló a levegőszennyeződésekkel szemben, kiváló fedőképességű, gyorsan száradó, mikropórusos szerkezetű.



### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A SiliconTOP szilikongyantás homlokzathfesték minden ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat, és régi festékbevonat festésére alkalmazható. A bevonat egységes színű, zárt struktúrájú és páraáteresztő lesz.

### FELDOLGOZÁS:

#### Követelmények az alapfelülettel szemben, a SiliconTOP felhordását megelőző műveletek:

A SiliconTOP szilikongyantás homlokzathfestéket olyan alapfelületre hordjuk fel, amely száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes. A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt használjunk Tiefengrund-ot. Alap- és színezővakolatok csak azok felhordását követő 5. nap után festhetők, a felületeket Putzgrund-dal kell előkezelné. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-mész cement vakolatok alapozás nélkül is festhetők.

#### A SiliconTOP feldolgozása:

A SiliconTOP szilikongyantás homlokzathfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 10% vízzel hígítható. Felhordása történhet korongcettel vagy teddy-hengerrel. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

#### Fontos tudnivalók!

A SiliconTOP szilikongyantás homlokzathfesték felhordása +5C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Az alapfelületeken található nagyobb színeltérések esetén 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor az SiliconTOP szilikongyantás homlokzathfestékhez 5-10 % vizet adunk, a második réteget hígítás nélkül kenhetjük fel. Javításokat lehetőleg az azonos gyártási számú festékkel végezzünk. A megadott anyagszükségleti értékek sima, egyenletes felületre vonatkoznak, az adott objektumon javasoljuk a pontos értékek meghatározását. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

### MŰSZAKI ADATOK:

#### Anyagszükséglet:

kb. 0,2 kg/m<sup>2</sup> rétegenként  
(sima alapfelület esetén)

**S<sub>d</sub> érték:** 0,14 < S<sub>d</sub> < 1,4 m

#### Vízfelvételi tényező:

w < 0,1 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>

**Átfesthető:** 5-6 óra elteltével

**Száradási idő:** 4 óra

#### Tűzvédelmi előírás:

IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik

#### Csomagolás:

5 és 15 literes  
műanyag vödrökben

#### Raktározás:

Eredeti csomagolásban  
hűvös, de fagymentes helyen  
12 hónapig

#### Figyelem!

A felhordott SiliconTOP homlokzathfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől

### SILICONTOP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra **Anyagkeverés** 1-3 perc **Műveleti idő: folyamatos** **Száradás\*: 4 óra**

védelem: kb. 1 nap

\*a felhordástól számítva

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)