

StrukturOLA Dekor K LB-KNAUF diszperziós színezővakolat 1,5 és 2 mm-es szemcsékkel

Előnyök:

- Széles színválaszték - Intenzív színekben is
- Kapart struktúra
- Thermosystem hőszigetelésre

Kötőanyag: műanyag diszperzió

Cikkszám:

8763**, 8764******



VAKOLATTÍPUS:

A StrukturOLA Dekor K gyárilag előkevert kapart hatású vékonyvakolat. Vizes diszperziós kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A StrukturOLA K új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítő bevonata. A StrukturOLA Dekor K alkalmazható alap-, és simítóvakolattal ellátott falfelületek, beton- és gipszfelületek, valamint a Thermosystem hőszigetelő vakolatrendszer felületképző vakolataként.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a StrukturOLA Dekor K felhordását megelőző műveletek:

A StrukturOLA Dekor K vékonyvakolatot olyan alapfelületre hordjuk fel amely megfelelő szilárdságú, egyenletes, por- és szennyeződésmentes, legalább Hvh 10 szilárdságú vakolat vagy C 12/15 szilárdságú beton. Ha a régi kőporos vakolat vagy nemesvakolat megfelelően szilárd, a felületet RENTI javítóhabarccsal egyenlíthetjük ki, majd a sima egyenes felületre hordjuk fel a StrukturOLA Dekor K vékonyvakolatot. A StrukturOLA Dekor K tervezett felhordása előtt a laza rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el. A porló, de még megfelelően szilárd alapfelületeket Tiefengrund mélyalapozóval kell előkezelni. Egyéb esetekben a Putzgrund Vakolatalapozót használjuk. Betonfelületeket Kontakt B Plus alapozóval kezeljük elő.

A StrukturOLA Dekor K feldolgozása:

A 25 kg -os műanyag vödörben forgalomba hozott StrukturOLA Dekor konzisztenciáját felhordás előtt szükség szerint max. 0,25 liter vízzel állítjuk be. Felhordása rozsdamentes simítóval történik, a maximális szemcseméretnek megfelelő rétegvastagságban, a végső struktúrát műanyag vagy rozsdamentes dörzsölővel alakítjuk ki. A StrukturOLA Dekor K felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitétt felületre ne hordjuk fel! A szerszámok a vakolat megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Fontos tudnivalók!

A termék természetes eredetű ásványi szemcséket tartalmaz, így a különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható, ezért lehetőleg az egybefüggő felületekre mindig azonos gyártási dátumú anyagot alkalmazzunk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a rendelkezésre álló anyagból keverjük össze annyit, hogy az egy élelkel határolt felületre elegendő legyen. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületekre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet:

1,5 mm-nél: kb. 2,7 kg/m²
2 mm-nél: kb. 3,3 kg/m²

S_d érték: 0,14 < S_d < 1,4 m

Vízfelvételi tényező:

0,1 m < w < 0,5 kg/m²h^{0,5}

Száradási idő: kb. 24 óra

Csomagolás:

25 kg-os műanyag vödrökben

Raktározás:

Eredeti csomagolásban
fagymentes helyen 12 hónapig

Figyelem!

A felhordott StrukturOLA Dekor K vakolat színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől

STRUKTUROLA DEKOR K BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

1-3 perc

Műveleti idő: 3-10 perc

Száradás*: kb. 1 nap

védelem: kb. 1 nap

*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)