

ALUPLAN ALE FR KSK**Termék cikkszám** H 55100

- Termék** Elasztomer-bitumenes öntapadó lemez alumínium fólia kasírozással, mérsékelt tűzterjedéssel
- Felső oldal** alumínium fólia kasírozás
- Alsó oldal** teljes felület öntapadó (lehúzható védőfólia)
- Követelmény** EN 13970, Tűzterjedés < 10,5 MJ/m² DIN 18234-1szerint
- Felhasználás** párazáró réteggént
- Alkalmazás** Öntapadó rögzítéssel a teljes felületen, átfedéseknél és a toldásoknál. A vonatkozó összes előírás betartásával kivitelezve.
- Csomagolás** 20 tekercs raklaponként, vagyis 20x50 m² = 1000 m²

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-1	-	nincs
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	50
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	0,4 (+/- 0,1)
Vastagság	EN 1849-1	mm	0,4 (+/- 0,1)
Vízzáróság (H)	EN 1928	kPa	10
Tűzvesélyességi besorolás (H)	EN 13501-1	osztály	E
Tűzterjedés	DIN 18234-1	MJ/ m ²	10,5
Átlapolások nyírószilárdsága (H)	EN 12317-1	N/50mm	NK
Szakítószilárdság (H)	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (+/-200)
Szakadási nyúlás (H)	EN 12311-1	%	7/7 (+/- 4)
Ellenállás ütéssel szemben (H)	EN 12691	mm	NK
Statikus terhelhetőség (H)	EN 12730	kg	NK
Továbbszakító ellenállás (H)	EN 12310-1	N	NK
Hideg hajlíthatóság (H)	EN 1109	°C	-40
Hőállóság	EN 1110	°C	110
Vízzáróság öregítés után (H)	EN 1296, EN 1928	kPa	10
Páraáteresztő ellenállás (H)	EN 1931	S _d	> 1500 m
Páraáteresztő ellenállás öregítés után (H)	EN 1296, EN 1931	S _d	> 1500 m

NK = nincs követelmény

A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot.

A terméktulajdonságok megfelelnek (H) ZA-1 (EN 13970) függelékben megadott tulajdonságoknak.

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raktározási tulajdonságok: A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.