

# ALUTEKT ALGV 45 K



Tanúsító szervezet kódja \* Tanúsítvány száma \*  
1139 1139-CPD-0027/06

\* csak az EN 13707 és EN 13969 szerint

**Termék cikkszám H 03010**

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme  
Gewerbegebiet Fabrikstraße  
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

- Termék** Oxidált-bitumenes lemez alumínium fólia és üvegfátyol hordozóval
- Felső oldal** finom homokhintés
- Alsó oldal** fólia kasírozás
- Követelmény** EN 13970, EN 13969 (Typ A), ÖNORM B 3666 (ALGV-4)
- Felhasználás** párazáró réteggént és talajnedvesség elleni szigetelésnél
- Alkalmazás** Lángolvasztásos rögzítéssel teljes felületen, vagy mechanikai rögzítés esetén az átfedések és a toldások összehegesztésével. A vonatkozó összes előírás betartásával kivitelezve
- Csomagolás** 18 tekercs raklaponként, vagyis 18x10 m<sup>2</sup> = 180 m<sup>2</sup>

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-1	-	nincs
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,5 (+/- 0,3)
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,8 (+/- 0,2)
Vízzáróság (H) (D)	EN 1928	kPa	60
Tűzvesélyességi besorolás (H)	EN 13501-1	osztály	E
Átlapolások nyírószilárdsága (H) (D)	EN 12317-1	N/50mm	NK
Szakítószilárdság (H) (D)	EN 12311-1	N/50mm	500/400 (+/-100)
Szakadási nyúlás (H) (D)	EN 12311-1	%	2/2 (+4)
Ellenállás ütéssel szemben (H) (D)	EN 12691	mm	NK
Statikus terhelhetőség (H)	EN 12730	kg	NK
Továbbszakító ellenállás (H) (D)	EN 12310-1	N	200 (+/- 50)
Hideg hajlíthatóság (H) (D)	EN 1109	°C	0
Hőállóság	EN 1110	°C	70
Vízzáróság öregítés után (H)	EN 1296, EN 1928	kPa	60
Vegy hatásokkal szembeni ellenállás	EN 1847, EN 1928	-	NK
Páraáteresztő ellenállás (D)	EN 1931	S <sub>d</sub>	> 1500 m
Páraáteresztő ellenállás öregítés után (D)	EN 1296, EN 1931	S <sub>d</sub>	> 1500 m

NK = nincs követelmény

A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot.

A terméktulajdonságok megfelelnek (H) ZA-1 (EN 13707) és (D) ZA-1 (EN 13970) függelékben megadott tulajdonságoknak.

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

**Raktározási tulajdonságok:** A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hó, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.**