



## DECOROL

### LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT - GRANULÁTUM

**Cikkszám:** K00829xxx

#### Tulajdonságok:

- Lábazati zónában illetve külső és belső felületek díszítésére alkalmazható
- Víztaszító
- Időjárásnak ellenálló
- 48 féle színben elérhető

#### Előnyök:

- A kötőanyag és a színező kavics külön kiszerezésben kapható, ezáltal a 48 ajánlott színvariáció a polcról leemelve azonnal kikeverhető
- Víztaszító, vízlepergető
- Könnyen tisztítható
- Kül- és beltérben is alkalmazható
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Lábazati hőszigetelő rendszeren is használható



A Decorol gyárilag készre kevert és helyszínen kikeverhető változatban is elérhető, vizes műgyanta diszperzió kötőanyagú, kül-és beltérben is alkalmazható, dekoratív vékonyvakolat. A 48 ajánlott színösszetétel a 12 alapszínből keverhető ki a színkódokhoz tartozó 5-5 adag meghatározott színű kavicsnak a kötőanyaghoz történő hozzáadásával.

#### Alkalmazások:

Kiválóan használható erősebben igénybe vett falfelületek, elsősorban lábazatok, lépcsőházak, folyosók és más beltéri falak dekoratív, mégis ellenálló bevonattal való díszítésére. Az egyes színek egymás mellett, egymást kiegészítve is felhasználhatóak.

#### Kiemelt alkalmazások:

- Családi házak lábazati bevonataként
- Lábazati hőszigetelő rendszer bevonataként
- Közületek vagy nagy forgalmú épületekben (iskolákban, kórházakban stb.)
- Erősen igénybe vett beltéri felületek dekoratív védőbevonataként

## MŰSZAKI ADATOK:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>anyagszükséglet:</b>        | kb. 3,8 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>páraáteresztő képesség:</b> | V1-es osztály ( Sd < 0,14 m) (EN 15824:2017)  |
| <b>vízfelvétel:</b>            | W3-as osztály (W ≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) (EN 15824:2017)                                 |
| <b>száradási idő:</b>          | 12 óra  |
| <b>csomagolás:</b>             | 15 kg ( 4,05 kg kötőanyag + 5 adag színezett kavicsgranulátum )   |
| <b>tárolás:</b>                | Eredeti csomagolásban vagy jól lezárt vödörben hűvös, de fagymentes helyen a gyártástól számított 6 hónapig |
| <b>kötőanyag:</b>              | műanyag diszperzió  |

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** A Decorol lábazati és díszítő vakolatot vakolt fal- vagy sima betonfelületekre hordhatjuk fel. Az alapfelület legyen száraz, megfelelő szilárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes. Az előkészítő javításokat lehetőleg cementkötésű anyaggal végezzük el. A málló-, penészes, vagy tapétaragasztó maradványos festék- vagy vakolatrészeket teljesen el kell távolítani. Alapozásra használjunk Putzgrund vakolatalapozót.

**Feldolgozás:** A DECOROL kétféle módon kerül kereskedelmi forgalomba. Egyrészt a szokásos 15 kg-os vödörös kiszerelésben készre kevert állapotban, másrészt szintén 15 kg-os kiszerelésben de komponensekre bontva és egybecsomagolva. Utóbbi esetben a 4,05 kg kötőanyag és az 5 adag (összesen 11,1kg) színezett kavicsgranulátum a bedolgozás helyszínén kerül összeöntésre és bekeverésre. Mindkét esetben közvetlenül a felhordás előtt alaposan keverjük fel a vödörben lévő anyagot, és a szemcsenagyság kétszeres vastagságában rozsdamentes simítóval hordjuk fel.

Rövid ideig történő várakozás után simítsuk el egyenletesen. A megfelelő struktúra kialakítása érdekében ne simítsuk túl sokáig a díszítővakolatot. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, fagyban, vagy erős szélben, mert ilyen feltételek között a felhordási és száradási idő alatt repedések keletkezhetnek. A frissen felhordott vakolatot a csapóesőtől védeni kell. Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel mossuk el.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy termék színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően erre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Lokális felületjavítás:** Renti és Renti Fein javítóhabarcok  
**Alapozás:** Putzgrund vakolatalapozó  
**Lábazati hőszigetelés:** ThermoSystem SHIELD lábazati hőszigetelő rendszer

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

## DECOROL BEDOLGOZÁSI ÜTEMEI ÉS IDŐTERVE:



Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra

Anyagkeverés

1-5 perc

Műveleti idő: 5-20 perc

Száradás\*: 12 óra

védelem: kb. 1 nap

\*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bírósódésig)

# Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@cemix.hu](mailto:vevoszolgalat@cemix.hu), [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu)  
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

**COLOR**  
system